

	VOLBÁS S.L. Alto de Enekuri s/n. Km. 0,8. 48950 ERANDIO BILBAO - ESPAÑA Planta de Enekuri- Erandio 08 Numero declaración prestaciones: 01/2013 rev.12	EN 13242:2002+A1:2007 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firme
		AG-0/40-T-R
Tamaño Clasificación del árido grueso Forma del árido grueso Granulometría(*) Calidad de los finos (equivalente de arena) Contenido en finos Categoría de tolerancia para la granulometría característica Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso Resistencia a la fragmentación del árido grueso Sulfatos solubles en agua Sustancias peligrosas: - Liberación de metales pesados por lixiviación - Liberación de otras sustancias peligrosas Contenido total en azufre Contenido en humus	0/40 (d/D) RC30, Rb30-, Rg2-, Rcug70+, Ra10-, X1- FL5- FI ₂₀ G _A 85 > 35 f ₉ GT _A 20 C _{90/3} LA ₄₀ SS _{1,3} Cumple Orden de 12/1/2015 del gobierno vasco S _{1,2} Mas claro que sustancia patrón	

GRANULOMETRÍA TÍPICA	TAMICES:	40	20	14	10	6,3	4	2	1	0.5	0,063
	AG-0/40-T-R	90-100	60-100	45-85	35-65	20-55	15-45	5-25	0-20	0-15	0-5

Fecha actualización: 2/11/2021

